

PoliFlex Printable 4675

Fișă tehnică

DESCRIERE:

Folie albă, satinată, opacă, din poliester, cu grosimea de 200 microni, potrivită pentru personalizarea materialelor textile albe și colorate.

IMPRIMARE:

Special concepută pentru imprimările prin sublimare, se transferă termic pe țesături textile.

Datorită suportului special din hârtie siliconată se pot decupa litere și simboluri de mici dimensiuni.

TRANSFER:

Se imprimă în oglindă imaginea dorită pe hârtie de sublimare. Se transferă termic imaginea de pe hârtia de sublimare pe PoliFlex 4675, la o temperatură de 190°C, timp de 40-50 secunde la presiune medie (3,5 bari).

Se decupează la cutter-plotter, dacă se dorește, se aplică Poli-Tack 853 și se îndepărtează suportul materialului PoliFlex 4675. Se transferă termic PoliFlex 4675, la o temperatură de 160°C, 15 secunde la presiune medie (2,5-3,0 bari).

 Temperatură: 190°C / 160°C /	 Timp: 40-50 secunde / 15 secunde
 Presiune: medie (3,5 bari) / medie (2,5-3,0 bari)	 Îndepărtarea foliei de transfer la rece

REZISTENȚA LA SPĂLARE:

Folia rezistă la spălări la temperaturi de până la 90°C.

Se va folosi detergent pentru textile colorate (sau fără agenți de albire).

Spălare cu suprafața imprimată întoarsă pe interior. Se poate centrifuga pentru stoarcere/uscare.