

Blockout CA6, 610 g/mp

Fișă tehnică

DATE TEHNICE	Unitate	Valoare	Metoda de testare
Rezistență material suport	Denier	1000 D X 1000 D	
Coating		PVC alb pe ambele părți	
Greutate material	g/m ²	87 +/- 5	DIN53356 BS3424 Method5B
Greutate PVC	g/m ²	523 +/- 5	DIN53356 BS3424 Method5B
Greutate totală	g/m ²	610 +/- 10	DIN53356 BS3424 Method5A
Grosimea totală	mm	0,48 +/- 0,02	DIN EN ISO 2286-3
Lățimea	m	1,1 / 1,6 / 2,2 / 3,2 m	
Rezistența la tracțiune	N/5cm	Lungime 1350	DIN53354 BS3424
		Transversal 1200	
Rezistența la rupere	N/5cm	Lungime 245	DIN53356 BS3424
		Transversal 185	
Aderență	N/5cm	60	DIN53357 BS3425 Method9B
Rezistența la temperatură	°C	-20 ... +70	DIN53357 BS3425 Method10
Nivel scăzut de cadmiu și metale grele	Cadmium free (EN71-3)		
Se poate imprima cu cerneluri pe bază de	Solvent, Eco-solvent, UV și Latex.		
Aplicații	◆ bannere, steaguri, panouri stradale, panouri direcționale, billboard-uri.		