

DigiPrint PET Frontlit

Polietilenă cu spate gri

Fișă tehnică

DATE TEHNICE	Unitate	Valoare	Metoda de testare
Material	Polyethylene Terephthalate (PET)		
Grosimea PET	microni	125	
Grosimea totală	microni	290	
Coating (spate)	PVC / PVC gri		
Greutate totală	Gsm/m ²	420 ± 20	DIN53352 BS3424 Method5A
Lățimea	m	0,914 / 1,10	
Rezistența la tracțiune	N/5cm	Warp 1182	DIN53354 BS3424
		Weft 1173	Method6A
Rezistența la rupere	N/5cm	Warp 34	DIN53356 BS3424
		Weft 27	Method7A
Aderență	N/5cm	60	DIN53357 BS3425 Method9B
Rezistența la temperatură	°C	-20~70	DIN53357 BS3425 Method10
Inflamabilitate	La cerere se poate produce materialul având certificate B1/M1		
Nivel scăzut de cadmiu și metale grele	Cadmium free (EN71-3) or Reach Compliance		
Se poate imprima cu cerneluri pe bază de	Solvent, Eco-solvent, UV și serigrafice		
Avantaje	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nu se ridică la colțuri ◆ Suprafață netedă, fără asperități 		
Aplicații	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Sisteme de display, Roll-up, Pop-up, X-Banner, banner defilant ◆ Grafică pentru decoruri expoziții ◆ bannere uzuale 		

Datele tehnice din această pagină sunt calculate ca medie; o toleranță de +/- 5% este acceptabilă.