

# Ikonos Proficoat Blockout BLM 600 SM

## Fișă tehnică

### Descriere:

Material economic de tip blackout, pentru aplicări indoor, imprimabil cu solvent, eco/mild-solvent, UV și Latex.

Materialul este compus din trei straturi de film, polipropilenă (80 microni) - strat negru - polipropilenă (80 microni). Adezivul special negru dintre straturi are rolul de a bloca lumina pe ambele părți.

Fața exterioară are un coating special pentru print, de 25 microni.

**Dimensiuni rolă:** lățime 0,914; lungime: 30 m

### Structura:

Folia: polipropilenă 80 μ, adeziv negru pentru blocarea luminii, al doilea strat de polipropilenă 80 μ.

Coating inkjet: 25 μ

Total: 185 μ

**Suprafața:** semi-mată

### Aplicații:

Sisteme de expunere gen roll-up, standuri, POS-uri, postere, fotografii.

### Proprietăți fizice:

	Nr. standard	Valoare
<b>Greutatea totală</b>	ISO 536	132 g/m <sup>2</sup>
<b>Grosimea totală</b>	ISO 534	150 microni
grosimea PP		2x80 microni
grosime coating inkjet		25 microni



După imprimare, cerneala trebuie să fie perfect uscată pentru a evita orice efect ulterior asupra suprafeței de aplicare. Suprafața pe care se aplică materialul trebuie să fie curat, fără praf, grăsimi sau alte substanțe care să împiedice lipirea.

Suprafețele proaspăt lăcuite sau vopsite trebuie lăsate să se usuce cel puțin 3 săptămâni. Compatibilitatea anumitor lacuri și vopseluri trebuie testată de utilizator înainte de aplicării.